

ООО «НПП» «ПОЛИХИМ»

198302, Санкт-Петербург,
пр-кт Маршала Жукова, д.20, оф.13
Сайт: www.polihimnpp.ru



e-mail: info@polihimnpp.ru
Тел.: (812) 715-05-84
Факс: (812) 374-72-06

ПОЛИТРЕН М-2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМАЗКА

ОПИСАНИЕ

Политрен М-2 представляет собой маслографитовую смазку на основе специально подготовленного графита определенной дисперсности, минерального масла, поверхностно-активных веществ и присадок общего и специального назначения. Не содержит вредных для здоровья производных фенола, органических соединений хлора, нитритов. Применяется для смазывания узлов трения (роликов), работающих при высокой температуре.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование параметра	Политрен М-2
Внешний вид	черная загущенная жидкость
Вязкость эффективная, при температуре 20 °С, Пас, не менее	8
Массовая доля золы, %, не более	1
Плотность, г/см ³ при температуре 20°С, не менее	0,8
Гарантийный срок хранения, год	1

СВОЙСТВА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Политрен М-2 имеет следующие преимущества:

- образует равномерный слой смазки с высокими антифрикционными свойствами;
- уменьшает трение, в результате чего увеличивается срок службы ролика;
- не содержит веществ, вызывающих коррозию металлов;
- не разъедает инструмент и детали машин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Политрен М-2

- поставляется для применения в готовом виде;
- для регулирования вязкости при нанесении на инструмент Политрен М-2 разбавляют маслом;
- представляет собой экономически выгодное средство для горячей штамповки и прессования;
- наносится на инструмент автоматически, шприцем, кистью.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Технологическая смазка Политрен М-2 представляет собой горючую жидкость с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 270⁰С. Смазка в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к самому низкому по опасности IV классу малоопасных химических соединений.

Основными компонентами, загрязняющими воздух рабочей зоны, при применении технологической смазки в горячих процессах обработки металлов являются аэрозоль минерального масла (ПДК – 5мг/м³), аэрозоль графита (ПДК – 10 мг/м³) и окись углерода (СО) – (ПДК – 20 мг/м³). Политрен М-2 не оказывает раздражающего действия на кожные покровы, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, не обладает способностью к сенсбилизации.

Помещения, в которых проводят работы со смазкой, должны быть оборудованы непрерывно действующей приточно-вытяжной механической вентиляцией. Контроль за состоянием воздушной среды в производственных помещениях осуществляют согласно графику контроля воздушной среды цеха, согласованному с местными органами санэпидемслужбы.

Обслуживающий персонал, работающий со смазкой, должен быть обеспечен комплектом спецодежды и средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Смазку, попавшую на кожу рук, лица, следует снять чистой ветошью, остатки смыть теплой водой.

В случае попадания смазки на рабочие части механизмов, пол ее убирают ветошью, а остатки смывают водой с мылом.

Технологическая смазка Политрен М-2 – масляная жидкость, нерастворимая в воде. Ее предельно-допустимая концентрация в водоемах (ПДК_в), определяемая по маслу, составляет 0,4 мг/л.